

Oil-in-water emulsion based drilling fluids - contg. stable dispersed oil phase having improved ecological properties

Patent Number : **EP-398113**

International patents classification : C09K-007/02 C09K-007/06 C01M-000/00 C10M-173/00 E21B-021/14

• Abstract :

EP-398113 A Water-based oil/water drilling fluids (I) comprise a stable dispersed oil phase (5-50 wt.%) with dissolved and/or dispersed auxiliary agents such as emulsifiers, fluid-loss additives, wetting agents, finely divided weighting materials, salts, alkali reserves and/or disinfectants. The novelty is that a predominant part of the dispersed oil phase is formed by water emulsionable ester-type oils of (un)satd. 36-C carboxylic acids and a uni- or multifunctional alcohol. The ester-type oils are liq. or at least of a plastic nature at the working temp.

USE/ADVANTAGE - (I) are suitable for opening-up geological formations in an environmentally friendly manner and inhibit bored rocks of high water-sensitivity (claimed). (15pp Dwg.No.0/0)

EP-398113 B The use of water-emulsifiable esters of monocarboxylic acids containing up to 5 carbon atoms and monohydric alcohols containing at least 6 carbon atoms and/or polyhydric alcohols, which are liquid or at least plastic at the working temperature and have flash points of at least 80 deg. C, the carboxylic acid components of the esters of monohydric alcohols also being derivable from monocarboxylic acids containing up to 36 carbon atoms, as a predominant part of the disperse oil phase of water-based o/w emulsion drilling fluids for the ecologically safe development of geological formations which, if desired, contain insoluble fine-particle weighting agents for forming water-based o/w emulsion drilling muds and/or other additives, such as emulsifiers, fluid loss additives, wetting agents, alkali reserves and/or auxiliaries for inhibiting drilled rock highly sensitive to water. (Dwg.0/0)

US5318956 A Water-based oil-in-water emulsion drilling fluid suitable for development of geological formations, consists of (A) continuous aq. phase contg. 5-50 wt. % oil phase dispersed in the aq. phase based on the two phases; (B) emulsifier; (C) fluid loss additive; (D) weighting agent; (E) viscosifier and (F) alkali reserve component.

The oil phase comprises water emulsifiable ester oil which has a flash point of at least 80 deg. C. The ester oil is obt'd. from a 1-5C mono:carboxylic acid and 1-36C monocarboxylic acid and polyfunctional alcohol having at least 6C.

ADVANTAGE - Fluid is environmentally friendly and has good sensitivity. (Dwg.0/0)

• Publication data :

Patent Family : EP-398113 A 19901122 DW1990-47 * AP:

1990EP-0108534 19900507 DSR: GR

DE3915876 A 19901122 DW1990-48 AP: 1989DE-3915876
19890516

WO9014402 A 19901129 DW1990-50 DSNW: AU BR
CA JP NO SU US DSRW: AT BE CH DE DK ES FR GB IT LU NL
SE

PT--94047 A 19910108 DW1991-04

ZA9003417 A 19910130 DW1991-10 AP: 1990ZA-0003417
19900504

AU9055656 A 19901218 DW1991-13

NO9104110 A 19911018 DW1992-06

EP-472559 A 19920304 DW1992-10 AP: 1990EP-0907002

19900507 DSR: AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

BR9007383 A 19920421 DW1992-31 C09K-007/02 FD: Based
on WO9014402 AP: 1990BR-0007383 19900507; 1990WO-
EP00736 19900507

JP04505773 W 19921008 DW1992-47 C09K-007/02 14p FD:

Based on WO9014402 AP: 1990JP-0506922 19900507; 1990WO-
EP00736 19900507

NZ-233683 A 19921125 DW1993-05 C09K-007/02 AP:

1990NZ-0233683 19900515

EP-398113 B1 19931020 DW1993-42 C09K-007/02 Ger 19p AP:

1990EP-0108534 19900507 DSR: AT BE DE DK FR GR IT NL

DE59003116 G 19931125 DW1993-48 C09K-007/02 FD: Based

on EP-398113 AP: 1990DE-5003116 19900507; 1990EP-0108534
19900507

US5318956 A 19940607 DW1994-22 C09K-007/06 10p

AP: 1991US-0776003 19911115; 1993US-0055409 19930429

RU2015156 C1 19940630 DW1995-12 C09K-007/06 5p AP:

1991SU-5010355 19911115

NO-301340 B1 19971013 DW1997-48 C09K-007/02 FD:

Previous Publ. NO9104110 AP: 1990WO-EP00736 19900507;

1991NO-0004110 19911018

CA2058636 C 20010403 DW2001-24 C09K-007/02 Eng FD:

Based on WO9014402 AP: 1990CA-2058636 19900507; 1990WO-
EP00736 19900507

Priority n° : 1989DE-3915876 19890516

Covered countries : 25

Publications count : 17

Cited patents : DE3419415; EP-271943; EP---9746; US3507792;

US4631136; US4846986; US4846989

• Patentee & Inventor(s) :

Patent assignee : (HENK) HENKEL KGAA

Inventor(s) : FUES JF; HEROLD C; MUELLER H; VON
TAPAVICZA S; FUES J; HEROLD CP; MULLER H;
VONTAPAVIC S

• **Accession codes :**

Accession N° : 1990-349916 [47]
Sec. Acc. n° CPI : C1990-151851

• **Derwent codes :**

Manual code : CPI: A12-W10A E10-G02H
H01-B06
Derwent Classes : A97 E17 H01 Q49
Compound Numbers : 9047-A8001-M
9047-A8001-U

• **Update codes :**

Basic update code :1990-47
Equiv. update code :1990-48; 1990-50;
1991-04; 1991-10; 1991-13; 1992-06; 1992-
10; 1992-31; 1992-47; 1993-05; 1993-42;
1993-48; 1994-22; 1995-12; 1997-48; 2001-
24

Others :

API Access. Nbr *API 38F0250*

UE4 *2001-05*

PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



<p>(51) Internationale Patentklassifikation 5 : C09K 7/02</p>	<p>A1</p>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 90/14402</p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 29. November 1990 (29.11.90)</p>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border: none; padding: 5px;"> <p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP90/00736</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 7. Mai 1990 (07.05.90)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: P 39 15 876.4 16. Mai 1989 (16.05.89) DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN [DE/DE]; TFP-Patentabteilung, Henkelstraße 67, D-4000 Düsseldorf 13 (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US) : MÜLLER, Heinz [DE/DE]; Goldregenweg 4, D-4019 Monheim (DE). HEROLD, Claus-Peter [DE/DE]; Ostpreußenstraße 26, D-4020 Mettmann (DE). VON TAPAVICZA, Stephan [DE/DE]; Thomas-Mann-Straße 12, D-4006 Erkrath 2 (DE). FUES, Johann, Friedrich [DE/DE]; Herzogstraße 15, D-4048 Grevenbroich 5 (DE).</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border: none; padding: 5px;"> <p>(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), AU, BE (europäisches Patent), BR, CA, CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent)*, DK (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), NO, SE (europäisches Patent), SU, US.</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i></p> </td> </tr> </table>			<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP90/00736</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 7. Mai 1990 (07.05.90)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: P 39 15 876.4 16. Mai 1989 (16.05.89) DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN [DE/DE]; TFP-Patentabteilung, Henkelstraße 67, D-4000 Düsseldorf 13 (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US) : MÜLLER, Heinz [DE/DE]; Goldregenweg 4, D-4019 Monheim (DE). HEROLD, Claus-Peter [DE/DE]; Ostpreußenstraße 26, D-4020 Mettmann (DE). VON TAPAVICZA, Stephan [DE/DE]; Thomas-Mann-Straße 12, D-4006 Erkrath 2 (DE). FUES, Johann, Friedrich [DE/DE]; Herzogstraße 15, D-4048 Grevenbroich 5 (DE).</p>	<p>(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), AU, BE (europäisches Patent), BR, CA, CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent)*, DK (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), NO, SE (europäisches Patent), SU, US.</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i></p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP90/00736</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 7. Mai 1990 (07.05.90)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: P 39 15 876.4 16. Mai 1989 (16.05.89) DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN [DE/DE]; TFP-Patentabteilung, Henkelstraße 67, D-4000 Düsseldorf 13 (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US) : MÜLLER, Heinz [DE/DE]; Goldregenweg 4, D-4019 Monheim (DE). HEROLD, Claus-Peter [DE/DE]; Ostpreußenstraße 26, D-4020 Mettmann (DE). VON TAPAVICZA, Stephan [DE/DE]; Thomas-Mann-Straße 12, D-4006 Erkrath 2 (DE). FUES, Johann, Friedrich [DE/DE]; Herzogstraße 15, D-4048 Grevenbroich 5 (DE).</p>	<p>(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), AU, BE (europäisches Patent), BR, CA, CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent)*, DK (europäisches Patent), ES (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), NO, SE (europäisches Patent), SU, US.</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i></p>			
<p>(54) Title: USE OF SELECTED ESTER OILS IN WATER-BASED DRILLING FLUIDS OF THE O/W EMULSION TYPE AND CORRESPONDING DRILLING FLUIDS WITH IMPROVED ECOLOGICAL ACCEPTABILITY</p> <p>(54) Bezeichnung: VERWENDUNG AUSGEWÄHLTER ESTERÖLE IN WASSER-BASIERTEN BOHRSPÜLUNGEN VOM O/W-EMULSIONSTYP SOWIE ENTSPRECHENDE BOHRSPÜLFLÜSSIGKEITEN MIT VERBESSERTEN ÖKOLOGISCHER VERTRÄGLICHKEIT</p> <p>(57) Abstract</p> <p>The description relates to the use of water-emulsifiable esters of saturated and/or unsaturated carboxylic acids with up to 36 C atoms, which are liquid or at least plastically deformable at the working temperature and have flash-points of at least 80°C, and mono and/or polyvalent alcohols as at least the major component of the dispersed oil phase of water-based O/W emulsion drilling fluids which are suitable for the environmentally acceptable exploitation of geological formations and may, if desired, contain insoluble, finely divided fillers to form water-based O/W emulsion drilling muds and/or further additives like emulsifiers, fluid-loss additives, wetting agents, alkaline reserves and/or aids for the inhibition of highly water-sensitive drilled rock.</p> <p>(57) Zusammenfassung</p> <p>Beschrieben wird die Verwendung von Wasser-emulgierbaren, bei Arbeitstemperatur flüssigen oder wenigstens plastisch verformbaren und Flammpunkte von wenigstens 80°C aufweisenden Estern gesättigter und/oder ungesättigter Carbonsäuren mit bis zu 36 C-Atomen und ein- und oder mehrwertigen Alkoholen als wenigstens überwiegender Bestandteil der dispersen Ölphase von Wasser-basierten O/W-Emulsions-Bohrspülungen, die für eine umweltschonende Erschließung geologischer Formationen geeignet sind und dabei gewünschtenfalls unlösliche, feinteilige Beschwerungsmittel zur Ausbildung von Wasser-basierten O/W-Emulsionsbohrschlämmen und/oder weitere Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Fluid-Loss-Additive, Netzmittel, Alkalireserven und/oder Hilfsstoffe zur Inhibierung erbohrten Gesteins erhöhter Wasserempfindlichkeit enthalten.</p>				

BENENNUNGEN VON "DE"

Bis auf weiteres hat jede Benennung von "DE" in einer internationalen Anmeldung, deren internationaler Anmeldetag vor dem 3. Oktober 1990 liegt, Wirkung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Gebietes der früheren DDR.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	ES	Spanien	MG	Madagaskar
AU	Australien	FI	Finnland	ML	Mali
BB	Barbados	FR	Frankreich	MR	Mauritien
BE	Belgien	GA	Gabon	MW	Malawi
BF	Burkina Faso	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BG	Bulgarien	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BJ	Benin	HU	Ungarn	RO	Rumänien
BR	Brasilien	IT	Italien	SD	Sudan
CA	Kanada	JP	Japan	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
CG	Kongo	KR	Republik Korea	SU	Sowjet Union
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	TD	Tschad
CM	Kamerun	LK	Sri Lanka	TC	Togo
DE	Deutschland, Bundesrepublik	LU	Luxemburg	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Dänemark	MC	Monaco		

Verwendung ausgewählter Esteröle in Wasser-basierten Bohrspülungen vom O/W-Emulsionstyp sowie entsprechende Bohrspülflüssigkeiten mit verbesserter ökologischer Verträglichkeit

Die Erfindung beschreibt neue Bohrspülflüssigkeiten auf Basis wasser-basierter O/W-Emulsionen und darauf aufgebaute O/W-Emulsionsbohrspülschlämme, die sich durch hohe ökologische Verträglichkeit bei gleichzeitig guten Stand- und Gebrauchseigenschaften auszeichnen. Ein wichtiges Einsatzgebiet für die neuen Bohrspülsysteme sind off-shore-Bohrungen zur Erschließung von Erdöl- und/oder Erdgasvorkommen, wobei es hier die Erfindung insbesondere darauf abstellt, technisch brauchbare Bohrspülungen mit hoher ökologischer Verträglichkeit zur Verfügung zu stellen. Der Einsatz der neuen Bohrspülsysteme hat zwar besondere Bedeutung im marinen Bereich, ist aber nicht darauf beschränkt. Die neuen Spülsysteme können ganz allgemeine Verwendung auch bei landgestützten Bohrungen finden, also auch hier zur Erschließung von Erdöl-und/oder Erdgasvorkommen dienen. Sie sind aber neue wertvolle Arbeitsmittel beispielsweise auch beim Geothermiebohren, beim Wasserbohren, bei der Durchführung geowissenschaftlicher Bohrungen und bei Bohrungen im Bergbaubereich. Grundsätzlich gilt, daß durch die erfindungsgemäß ausgewählten, neuen Wasser-basierten O/W-Bohrspülflüssigkeiten der öko-toxische Problembereich substantiell vereinfacht wird.

Zum Stand der Technik

Flüssige Spülsysteme zur Niederbringung von Gesteinsbohrungen unter Aufbringen des abgelösten Bohrkleins sind bekanntlich beschränkt eingedickte, fließfähige Systeme, die einer der drei folgenden Klassen zugeordnet werden können:

Rein-wäßrige Bohrspülflüssigkeiten, Bohrspülssysteme auf Ölbasis, die in der Regel als sogenannte Invert-Emulsionsschlämme eingesetzt werden und Zubereitungen vom Typ der W/O-Emulsionen darstellen, bei denen die wäßrige Phase heterogen fein-dispers in der geschlossenen Ölphase verteilt ist. Die dritte Klasse der bekannten Bohrspülflüssigkeiten ist auf Wasser-basierten O/W-Emulsionen aufgebaut, d.h. auf Flüssigsystemen, die in einer geschlossenen wäßrigen Phase eine heterogene, feindisperse Ölphase enthalten. Die Erfindung beschreibt verbesserte Systeme dieser zuletzt genannten Art.

Bohrspülflüssigkeiten solcher O/W-Emulsionssysteme nehmen in ihren Gebrauchseigenschaften eine Zwischenstellung ein zwischen den rein wäßrigen Systemen und den Öl-basierten Invert-Spülungen. Die Vorteile aber auch Nachteile rein wäßriger Systeme verbinden sich mit den Vor- und Nachteilen der bis heute beschriebenen Öl-basierten Invert-Emulsionen. Ausführliche Sachinformationen finden sich in der einschlägigen Fachliteratur, verwiesen sei beispielsweise auf das Fachbuch George R. Gray und H.C.H. Darley, "Composition in Properties of Oil Well Drilling Fluids", 4. Auflage, 1980/81, Gulf Publishing Company, Houston, und die umfangreiche, darin zitierte Sach- und Patentliteratur sowie auf das Handbuch "Applied Drilling Engineering", Adam T. Bourgoyne, Jr. et al., First Printing Society of Petroleum Engineers, Richardson, Texas (USA).

Eine der Hauptschwächen rein Wasser-basierter Bohrspülssysteme liegt in der Interaktion wasserempfindlicher, insbesondere wasserquellbarer Gesteins- und/oder Salzformationen mit der wäßrigen Bohrspülflüssigkeit und den dadurch ausgelösten Sekundärfolgen, insbesondere Bohrlochinstabilität und Eindickung der Bohrspülung. Zahlreiche Vorschläge beschäftigen sich mit der Einschränkung dieses Problemkreises und haben beispielsweise zur Entwicklung der sogenannten Inhibitive Water-Base Muds geführt, vergl. beispielsweise

"Applied Drilling Engineering", aao, Kapitel 2, Drilling Fluids, 2.4 sowie Gray und Darley aao, Kapitel 2, insbesondere die Unterkapitel auf den Seiten 50 bis 62 (Muds for "Heaving Shale", Mud for Deep Holes, Non-Dispersed Polymer Mud, Inhibited Mud: Potassium Compounds).

In der jüngeren Praxis haben sich insbesondere Bohrspülungen auf Ölbasis zur Bewältigung der geschilderten Schwierigkeiten durchgesetzt, die aus dem 3-Phasensystem Öl, Wasser und feinteilige Feststoffe bestehen und Zubereitungen vom Typ der W/O-Emulsionen sind. Öl-basierte Bohrspülungen waren ursprünglich auf Dieselölfraktionen mit einem Gehalt an Aromaten aufgebaut. Zur Entgiftung und Verminderung der damit geschaffenen ökologischen Problematik ist dann vorgeschlagen worden, weitgehend aromatenfreie Kohlenwasserstofffraktionen - heute auch als "Non-Polluting Oils" bezeichnet - als geschlossene Ölphase einzusetzen, siehe hierzu beispielsweise die Veröffentlichungen E.A. Boyd et al. "New Base Oil Used in Low Toxicity Oil Mud", Journal of Petroleum Technology, 1985, 137 - 143 sowie R.B. Bennet "New Drilling Fluid Technology - Mineral Oil Mud", Journal of Petroleum Technology, 1984, 975 - 981 sowie die darin zitierte Literatur.

Auch die Bohrspülflüssigkeiten vom Typ der Wasser-basierten O/W-Emulsionssysteme benutzen bis heute reine Kohlenwasserstofföle als disperse Ölphase, vergl. hierzu beispielsweise Gray, Darley aao., S. 51/52 unter Kapitel "Oil Emulsion Mud" sowie die tabellarische Zusammenstellung auf S. 25 (Table 1-3) mit den Angaben zu Wasser-basierten Emulsionsspülungen vom Typ der Salt Water Mud, Lime Mud, Gyp Mud und CL-CLS-Muds.

Bekannt ist in diesem Zusammenhang insbesondere, daß Wasser-basierte O/W-Emulsionsspülungen eine substantielle Verbesserung der

rein Wasser-basierten Bohrspülsysteme in vielfacher Hinsicht bedeuten. Gerade in jüngster Zeit werden aber auch kritisch die Vor- und Nachteile solcher Wasser-basierter Emulsionsspülungen im Vergleich mit den Öl-basierten Invert-Systemen verglichen. Anlaß hierfür sind die beträchtlichen ökologischen Bedenken, die heute gegen die zur Zeit gebräuchlichen, Öl-basierten Invert-Spülungen bestehen.

Diese ökologischen Bedenken lassen sich in zwei Problembereiche unterteilen:

Alle Bohrspülsysteme auf Wasser- und/oder Ölbasis benötigen neben den Grundbestandteilen Öl und Wasser eine Mehrzahl von Zusatzstoffen zur Einstellung der gewünschten Gebrauchseigenschaften. Genannt seien hier lediglich beispielhaft Emulgatoren bzw. Emulgatorsysteme, Beschwerungsmittel, Fluid-Loss-Additive, Netzmittel, Alkalireserven, Viskositätsregler, gegebenenfalls Hilfsstoffe zur Inhibierung erbohrten Gesteins erhöhter Wasserempfindlichkeit, Desinfektionsmittel und dergleichen. Eine ausführliche Zusammenstellung befindet sich beispielsweise in Gray und Darley, aao., Kapitel 11, "Drilling Fluid Components". Die Praxis hat dabei aus heutiger Sicht ökologisch unbedenkliche Zusatzstoffe, aber auch ökologisch bedenkliche oder gar ökologisch unerwünschte Zusatzstoffe entwickelt.

Der zweite Problemkreis wird durch die im Rahmen solcher Bohrspülungen eingesetzten Ölphasen bestimmt. Auch die heute als "Non-Polluting Oils" bezeichneten, weitgehend aromatenfreien Kohlenwasserstofffraktionen sind bei ihrer Freigabe in die Umwelt nicht unbedenklich. Eine weitere Minderung der Umweltproblematik - ausgelöst durch die flüssigen Ölphasen der hier betroffenen Art - erscheint dringend erforderlich. Gültigkeit hat das insbesondere beim

Niederbringen von Off-Shore-Bohrungen, beispielsweise zur Erschließung von Erdöl- bzw. Erdgas-Vorkommen, weil das marine Ökosystem besonders empfindlich auf das Einbringen von toxischen und schwer abbaubaren Substanzen reagiert.

Aus jüngerer Zeit bestehen einige Vorschläge zur Minderung dieser zuletzt genannten Problematik. So beschreiben die US-Patentschriften 4,374,737 und 4,481,121 Öl-basierte Invert-Bohrspülflüssigkeiten, in denen Non-Polluting Oils Verwendung finden sollen. Als Non-Polluting Oils werden nebeneinander und gleichwertig aromatenfreie Mineralölfractionen und Pflanzenöle von der Art Erdnußöl, Sojabohnenöl, Leinsamenöl, Maisöl, Reisöl oder auch Öle tierischen Ursprungs wie Walöl genannt und durchweg handelt es sich bei den hier genannten Esterölen pflanzlichen und tierischen Ursprungs um Triglyceride natürlicher Fettsäuren, die bekanntlich eine hohe Umweltverträglichkeit besitzen und gegenüber Kohlenwasserstofffraktionen - auch wenn diese aromatenfrei sind - aus ökologischen Überlegungen deutliche Überlegenheit besitzen.

In den genannten US-Patentschriften beschreibt dann allerdings kein konkretes Beispiel die Verwendung solcher natürlicher Esteröle in Invert-Bohrspülungen. Durchweg werden Mineralölfractionen als geschlossene Ölphase eingesetzt. Tatsächlich kommen Öle pflanzlichen und/oder tierischen Ursprungs der genannten Art für Invert-Bohrspülungen aus praktischen Gründen nicht in Betracht. Die rheologischen Eigenschaften solcher Ölphasen sind für den breiten, in der Praxis geforderten Temperaturbereich von 0 bis 5 °C einerseits, sowie bis zu 250 °C und darüber andererseits nicht in den Griff zu bekommen.

Die älteren Vorschläge der Anmelderin

Eine Reihe älterer Anmeldungen der Anmelderin schildert die Verwendung von biologisch leicht abbaubaren und ökologisch unbedenklichen Esterölen als geschlossene Ölphase in W/O-Invert-Bohrspül-systemen. Verwiesen wird insbesondere auf die älteren Anmeldungen P 38 42 659.5 und P 38 42 703.6 (D 8523 und D 8524) sowie die Abwandlungen brauchbarer Esteröle gemäß den Angaben der älteren Patentanmeldungen P 39 07 391.2 und P 39 07 392.0 (D 8606 und D 8607).

Gegenstand dieser älteren Anmeldungen ist die Verwendung von Esterölen auf Basis jeweils ausgewählter Monocarbonsäuren bzw. Monocarbonsäuregemische und monofunktioneller und gegebenenfalls mehrfunktioneller Alkohole als geschlossene Ölphase in W/O-Invert-Systemen. Die älteren Anmeldungen schildern, daß mit den dort offenbarten Estern bzw. Estergemischen nicht nur in der frischen Bohrspülung befriedigende rheologische Eigenschaften eingestellt werden können, sondern daß es auch gelingt, unter Mitverwendung ausgewählter, bekannter Alkalireserven in der Bohrspülung zu arbeiten ohne daß damit unerwünschte Verdickungen bei einer partiellen Esterhydrolyse zu befürchten sind.

Eine wichtige Weiterentwicklung solcher Invert-Bohrspülungen auf Esterölbasis ist Gegenstand der älteren Anmeldung P 39 03 785.1 (D 8543) der Anmelderin.

Die Lehre dieser älteren Anmeldung geht von dem Konzept aus, in Invert-Bohrspülungen auf Basis von Esterölen ein zusätzliches Additiv mitzuverwenden, das geeignet ist, die erwünschten rheologischen Daten der Bohrspülung im geforderten Bereich auch dann zu halten, wenn im Gebrauch zunehmen größere Mengen an freien Carbonsäuren durch partielle Esterhydrolyse gebildet werden. Vorgesehen ist die Mitverwendung von basischen und zur Salzbildung mit

Carbonsäuren befähigten Aminverbindungen ausgeprägt oleophiler Natur und höchstens beschränkter Wasserlöslichkeit als Additiv in der Ölphase.

Die Aufgabe der Erfindung und ihre technische Lösung

Die vorliegende Erfindung geht von der Aufgabe aus, Bohrspülssysteme höchster und in dieser Form bisher unbekannter ökologischer Verträglichkeit zu schaffen, die gleichzeitig gute Gebrauchseigenschaften aufweisen und eine befriedigende Verwendung insbesondere auch in Problemgebieten ermöglichen. Die Erfindung will dabei bewußt den Typ der Öl-basierten Invert-Bohrspülssysteme verlassen und zum Typ der Öl-modifizierten Wasser-basierten O/W-Emulsionssysteme zurückkehren. Dabei sollen aber die in den genannten älteren Anmeldungen der Anmelderin beschriebenen Hilfsmittel und die damit verbundenen ökologischen Vorteile nun auch in dieser Klasse von Bohrspülssystemen Verwendung finden.

Die Erfindung will damit in einer ersten Ausführungsform die Vorteile von O/W-Emulsionsspülssystemen gegenüber den reinen, Wasser-basierten Bohrspülungen ausnutzen, gleichzeitig aber die Mineral-ölphase wenigstens zu einem substantiellen Anteil - vorzugsweise vollständig - durch ökologisch unbedenkliche Esteröle austauschen.

In einem weiteren Ansatz will die Erfindung auch den zweiten Problemkreis der Zusatz- und Hilfsstoffe in Bohrspülungen dadurch ökologisch entschärfen, daß aus dem großen Bereich der hier bekannten Zusatzstoffe wenigstens überwiegend und vorzugsweise durchgängig solche Hilfsstoffe gewählt werden, die sich durch ökologische Unbedenklichkeit auszeichnen.

Gegenstand der Erfindung ist dementsprechend in einer ersten Ausführungsform die Verwendung von Wasser-emulgierbaren, bei Arbeitstemperatur flüssigen oder wenigstens plastisch verformbaren und Flammpunkte von wenigstens 80 °C aufweisenden Estern gesättigter und/oder ungesättigter Carbonsäuren mit bis zu 36 C-Atomen und ein- und/oder mehrwertigen Alkoholen als wenigstens überwiegender Bestandteil der dispersen Ölphase von Wasser-basierten O/W-Emulsions-Bohrspülungen, die für eine umweltschonende Erschließung geologischer Formationen geeignet sind und dabei gewünschtenfalls unlösliche, feinteilige Beschwerungsmittel zur Ausbildung von Wasser-basierten O/W-Emulsionsbohrschlamm und/oder weitere Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Fluid-Loss-Additive, Netzmittel, Alkalireserven und/oder Hilfsstoffe zur Inhibierung erbohrten Gesteins erhöhter Wasserempfindlichkeit enthalten.

In einer weiteren Ausführungsform betrifft die Erfindung Wasser-basierte O/W-Emulsionsbohrspülflüssigkeiten, die in einer geschlossenen wäßrigen Phase eine stabil-disperse Ölphase in Mengen von etwa 5 bis 50 Gew.-% - Gew.-%-bezogen auf die Summe der unbeschwerten Wasser- und Ölphase - gewünschtenfalls zusammen mit gelösten und/oder dispergierten Hilfsstoffen der genannten Art enthalten und dadurch gekennzeichnet sind, daß der wenigstens überwiegende Anteil der dispersen Ölphase durch wasseremulgierbare, bei Arbeitstemperatur flüssige oder wenigstens plastisch verformbare und Flammpunkte von wenigstens 80 °C aufweisende Esteröle aus gesättigten und/oder ungesättigten Carbonsäuren mit bis zu 36 C-Atomen und ein- und/oder multifunktionellen Alkoholen gebildet ist.

Für beide Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Lehre gilt die zusätzliche bevorzugte Maßnahme, daß wenigstens überwiegend solche anorganischen und/oder organischen Hilfs- und Zuschlagsstoffe für Wasser-basierte Emulsions-Bohrspülungen bzw. Emulsions-Bohrschlamm

mitverwendet werden, die ökologisch und toxikologisch wenigstens weitgehend unbedenklich sind. So wird also in den wichtigsten Ausführungsformen der Erfindung beispielsweise auf den Einsatz von Hilfsmitteln auf Basis löslicher toxischer Schwermetallverbindungen verzichtet.

Die bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung

Die Mischungsverhältnisse der Esteröl-/Wasser-Phasen überstreichen den üblichen Bereich für bisher bekannte O/W-Emulsionsbohrspülungen auf Mineralöl-Basis. Die unteren Grenzwerte für die Ölphase liegen üblicherweise bei wenigstens etwa 5 Gew.-% oder bevorzugt zwischen etwa 5 und 10 Gew.-%, beispielsweise also bei 7 oder 8 Gew.-% - Gew.-% jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Flüssigphasen Esteröl + Wasser jeweils im unbeschwerten Zustand. Mindestmengen in der angegebenen Größenordnung stellen sicher, daß von den typcharakteristischen Eigenarten einer O/W-Emulsionsspülung Gebrauch gemacht werden kann. Der obere Grenzwert für den Gehalt an Esteröl liegt üblicherweise bei etwa 50 Gew.-% oder auch noch geringfügig darüber, beispielsweise bei maximal etwa 65 Gew.-%. Unter der Annahme einer hinreichend gleichmäßigen Tröpfchengröße der dispersen Ölphase ist damit dann allerdings schon der Bereich der dichtesten Packung erreicht, so daß der Übergang in den Spülungstyp der W/O-Invertspülungen naheliegt bzw. sinnvoll erscheint.

Die Obergrenze des Esterölgehalts in den erfindungsgemäßen O/W-Spülungen wird im allgemeinen durch Kosten-/Nutzenüberlegungen bestimmt werden und liegt beispielsweise bei etwa 45 Gew.-%, vorzugsweise darunter, z. B. bei etwa 40 Gew.-%.

Eine Esterölmenge im Bereich von etwa 10 bis 40 Gew.-% - Gew.-% wie zuvor berechnet - und insbesondere Mengen des Esteröls im Bereich

von etwa 15 bis 35 Gew.-% ergibt die Möglichkeit, zahlreiche - bekannte und bisher nicht beschriebene - Vorteile solcher Emulsionspülungen zu verwerten. Ölgehalte von beispielsweise 20 oder äußerstenfalls 30 Gew.-% schaffen die Basis für hochwertige Bohrspülflüssigkeiten, die in ihrer Funktion den Öl-basierten Invertspülungen zumindest sehr nahe kommen, gleichwohl aber sehr viel weniger an Esterölphase benötigen.

Die Definition der erfindungsgemäß eingesetzten Esteröle

Für die Auswahl und Anpassung der Esteröle an den jeweiligen Einsatzzweck gelten zunächst die folgenden allgemeinen Überlegungen:

Die Esteröle sollten bei Umgebungstemperatur, aber auch unter Einsatzbedingungen fließfähig sein, wobei der Bereich der Fließfähigkeit allerdings auch solche Materialien umfaßt, die bei Umgebungstemperatur wenigstens plastisch verformbar sind und bei den üblicherweise erhöhten Arbeitstemperaturen fließfähig erweichen. Aus Gründen der erleichterten Verarbeitbarkeit in der Praxis werden Esteröle bevorzugt, deren Erstarrungswerte (Fließ- und Stockpunkt) unterhalb 10 °C und zweckmäßigerweise unterhalb 0 °C liegen. Besonders geeignet können entsprechende Esteröle mit Erstarrungswerten nicht über -5 °C sein. Zu berücksichtigen ist hier die Tatsache, daß die Bohrspülungen üblicherweise vor Ort unter Einsatz von beispielsweise Seewasser bei vergleichsweise niedrigen Wassertemperaturen hergestellt werden.

Aus Gründen der Betriebssicherheit ist zu fordern, daß die Esteröle Flammpunkte von wenigstens 80 °C besitzen, bevorzugt werden allerdings höher liegende Flammpunkte von wenigstens 100 °C und substantiell darüberliegende Werte, beispielsweise solche oberhalb 150 oder 160 °C.

Wichtig ist für die optimale Nutzung der erfindungsgemäßen Zielsetzung weiterhin die Forderung, daß die Esteröle eine biologisch bzw. ökologisch verträgliche Konstitution aufweisen, d.h. insbesondere frei sind von unerwünscht toxischen Bestandteilen. In der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden dementsprechend Esteröle eingesetzt, die frei sind von aromatischen Bestandteilen und insbesondere gesättigte und/oder olefinisch ungesättigte, geradkettige und/oder verzweigte Kohlenwasserstoffketten aufweisen. Die Verwendung von cycloaliphatische Strukturbestandteile enthaltenden Komponenten ist aus ökologischen Überlegungen heraus möglich, wird allerdings aus Kostengründen in der Praxis geringere Bedeutung haben.

Carbonsäureester der hier betroffenen Art unterliegen als hochdisperse Ölphase in einer geschlossenen wäßrigen Phase in beschränktem Ausmaß der hydrolytischen Esterspaltung unter Freisetzung der Ester-bildenden Bestandteile Carbonsäure und Alkohol. Für die Gebrauchseigenschaften der Esteröle im erfindungsgemäßen Sinne sind hier zwei Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die in einem beschränkten inneren Sachzusammenhang stehen, nämlich Überlegungen zur möglichen Inhalationstoxizität freigesetzter Komponenten, insbesondere der Alkoholkomponenten sowie die Veränderung in der Zusammensetzung der Emulsionsspülung und damit verbundene mögliche Veränderung ihrer Gebrauchseigenschaften.

Zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre sollen diese Überlegungen getrennt für die Ester-bildenden Grundbestandteile - einerseits die Alkohole und andererseits die Carbonsäuren - betrachtet werden.

Als Esterbildende Alkoholkomponenten eignen sich erfindungsgemäß sowohl einwertige Alkohole als auch mehrwertige Alkohole, wobei

auch beliebige Mischungen dieser Typen eingesetzt werden können. Eine weitere Unterscheidung der Alkohole ergibt sich aus der Betrachtung ihres Löslichkeitsverhaltens in Wasser. Die Alkohole können wasserlöslich und/oder wasserunlöslich sein.

In einer ersten Gruppe sind die mehrwertigen Alkohole zu betrachten. Bevorzugt sind hier insbesondere die technisch leicht zugänglichen und Ester geeigneter Rheologie bildenden niederen, mehrfunktionellen Alkohole mit 2 bis 5, vorzugsweise 2 bis 4 Hydroxylgruppen und insbesondere 2 bis 6 C-Atomen.

Charakteristische Vertreter sind das Ethylenglycol, die Propandiole und insbesondere das Glycerin.

Mehrwertige Alkohole der hier betroffenen Art zeichnen sich durch hohe Wasserlöslichkeit und dabei durch so niedere Verdunstungswerte aus, daß Überlegungen zum Ausschluß inhalations-toxischer Gefährdungen üblicherweise ausscheiden.

Mehrwertige niedere Alkohole der hier betroffenen Art können als vollveresterte Ölkomponenten und/oder als Partialester mit anteilsweise freien Hydroxylgruppen zum Einsatz kommen und/oder im praktischen Gebrauch der erfindungsgemäßen Emulsionsspülung gebildet werden. Solange entstehende Partialester den wenigstens weitgehend wasserunlöslichen Charakter der Ölphase beibehalten, findet bezüglich des Öl/Wasser-Verhältnisses in der Emulsionsspülung keine substantielle Änderung statt. Anders wird es erst dann, wenn der Zustand wasserlöslicher Hydrolyseprodukte - insbesondere also der freien niederen mehrwertigen Alkohole - erreicht wird. Die im praktischen Betrieb auftretenden Veränderungen solcher Emulsionsspülungen aus dieser Quelle sind allerdings unbedeutend. Zunächst einmal ist unter den erfindungsgemäßen Arbeitsbedingungen eine

vergleichsweise hohe Stabilität der Esterbindung sichergestellt. O/W-Emulsionsspülungen arbeiten bekanntlich üblicherweise im pH-Bereich von etwa neutral bis mäßig alkalisch, beispielsweise im pH-Bereich von etwa 7,2 bis 11 und insbesondere etwa 7,5 bis 10,5, so daß schon aus diesen Überlegungen ein aggressiver hydrolytischer Angriff auf die Esterbindung nicht besteht. Zusätzlich und darüber hinaus gilt vor allem ja aber auch das folgende:

Im praktischen Gebrauch der Bohrspülung und dem damit verbundenen Vorantreiben der Bohrung in immer tiefere Erdschichten findet ein ständiger Verbrauch der Bohrspülung und insbesondere auch der in der Bohrspülung eingesetzten Ölphase statt. Emulsionsspülungen sind dafür bekannt, und hier liegt ein wichtiger Wert für ihren Einsatz - daß die emulgierte Ölphase auf Feststoffoberflächen aufzieht und damit sowohl die Abdichtung der Filterschicht auf der Wandung des Bohrschachtes bewirkt als auch die Interaktion zwischen dem erbohrten Gestein und der wäßrigen Phase der Bohrspülung hindert oder gar unterbindet. Dieser fortlaufende Verbrauch an Bohrspülung und insbesondere auch gerade an Ölphase fordert den fortlaufenden Nachschub an Ölschlamm. Im praktischen Betrieb stellt sich damit rasch ein Gleichgewichtszustand im Rahmen der Bohrspülung ein, der den kontinuierlichen Betrieb über lange Zeiträume beherrscht und ermöglicht.

In einigen Gesichtspunkten weiterführende Überlegungen sind bei der Mitverwendung von einwertigen Alkoholen in den Esterölen anzustellen. Hier sind nur die niederen Glieder dieser Alkohole wasserlöslich bzw. in unbegrenzter Menge wassermischbar. Zusätzlich spielt bei diesen Alkoholen aber auch ihre Flüchtigkeit eine nicht unbeträchtliche Rolle. Im praktischen Betrieb einer Bohrung stellen sich in der umgewälzten Bohrspülung rasch wenigstens mäßig erhöhte Temperaturen ein, so daß die beim Umpumpen zur Bohrkleinentfernung

freigelegten Anteile beispielsweise eine Temperatur im Bereich von 50 bis 70 °C aufweisen. Hier sind dann inhalations-toxikologische Überlegungen anzustellen. Schon C₄-Alkohole, beispielsweise Isobutylalkohol kann unter den Arbeitsbedingungen auf der Bohrplattform so flüchtig sein, daß eine Gefährdung der Mannschaft zu berücksichtigen sein wird. Erfindungsgemäß wird dementsprechend beim Einsatz von Esterölen unter Mitverwendung einwertiger Alkohole bevorzugt als untere Kohlenstoffgrenze für diese einwertigen Alkohole die Zahl 6 gewählt werden, wobei das Arbeiten mit Estern monofunktioneller Alkohole mit wenigstens 8 C-Atomen besonders bevorzugt sein kann.

Die Auswahl und Einschränkung der Kohlenstoffzahl im Ester-bildenden Alkohol führt dann allerdings gleichzeitig bezüglich der Zusammensetzung der Esterölphase unter Berücksichtigung einer partiellen Hydrolyse im Betrieb zum folgenden Ergebnis: Die hydrolysierenden Anteile solcher Esteröle wandeln sich zum freien Alkohol um, der als praktisch wasserunlöslicher Mischungsbestandteil in der dispersen Esterölphase verbleibt. Hier können ganz besondere Vorteile für die Funktionsfähigkeit der dispersen Ölphase ausgelöst werden. Öl-basierte Invert-Bohrspülsysteme auf Basis von fließfähigen, insbesondere monofunktionellen Alkoholen mit hoher ökologischer Verträglichkeit sind in der älteren Anmeldung der Anmelderin P 39 11 238.1 (D 8511) beschrieben. Die Verwendung dieser Alkohole als Einsatzmaterial für O/W-Emulsionsspülungen der mit der vorliegenden Erfindung vergleichbaren Art sind Gegenstand einer parallelen Anmeldung der Anmelderin. Insoweit verbindet sich die Lehre der vorliegenden Erfindung mit der der Parallel-Anmeldung, so daß hier nicht weiter darauf eingegangen werden braucht.

Grundsätzlich gilt allerdings auch hier die zuvor dargestellte Überlegung, daß im praktischen Betrieb sich rasch durch

Gleichgewichtseinstellung ein quasi statischer Zustand in der Zusammensetzung der Esterölphase einstellt, der durch überwiegende Gehalte an nicht-hydrolisiertem Esteröl gekennzeichnet ist.

Auch zu den durch Partialhydrolyse der Esterölspülung gebildeten Carbonsäuren bedarf es einer Reihe von Überlegungen.

Hier können in Abhängigkeit von der speziellen Konstitution der eingesetzten Carbonsäuren zwei grundsätzliche Typen - mit fließendem Übergang - unterschieden werden: Carbonsäuren, die zu Carbonsäuresalzen mit Emulgatorwirkung führen sowie Inertsalze.

Entscheidend ist hier insbesondere die jeweilige Kettenlänge des freiwerdenden Carbonsäuremoleküls. Zu berücksichtigen ist weiterhin das gewöhnlich über die Alkalireserve der Bohrspülung vorliegende salzbildende Kation.

Allgemein gelten hier die folgenden Regeln: Niedere Carbonsäuren, beispielsweise solche mit 1 bis 5 C-Atomen führen zu der Bildung von Inertsalzen, beispielsweise zur Bildung entsprechender Acetate oder Propionate. Fettsäuren höherer Kettenlänge und insbesondere solche des Bereichs von C₁₂₋₂₄ führen zu Verbindungen mit Emulgator-Wirkung.

Durch geeignete Wahl der Esteröle - und in gewissem Ausmaß auch der salzbildenden Kationen in der Emulsionsspülung - wird damit die gezielte Steuerung der Sekundärprodukte in der Esterspülung möglich, die wesentlichen Einfluß auf die Beschaffenheit und die Wirkung der Emulsionsspülung haben können. Auch hier gilt allerdings wiederum das vorhergesagte: Nicht nur die disperse organische Phase, auch die wäßrige Phase unterliegt im praktischen Betrieb dem fortlaufenden Verbrauch und der Notwendigkeit des Ersatzes. Im

stationären Betrieb werden sich also auch bezüglich der hier diskutierten Reaktionsfolgeprodukte auf Basis der Ester-bildenden Carbonsäuren rasch kontrollierbare Gleichgewichtszustände einstellen.

Allgemeine Angaben zur Definition geeigneter Esteröle

Bevorzugt sind im erfindungsgemäßen Sinne als Esteröle die entsprechenden Umsetzungsprodukte von Monocarbonsäuren mit monofunktionellen und/oder polyfunktionellen Alkoholen der angegebenen Art. Die Mitverwendung von mehrwertigen Carbonsäuren ist allerdings nicht ausgeschlossen, insbesondere aus Kostengründen kommt ihnen aber untergeordnete Bedeutung zu.

Die Carbonsäuren können dabei natürlichen und/oder synthetischen Ursprungs sein, sie sind wie bereits angegeben, bevorzugt geradkettig und/oder verzweigt und gegebenenfalls cyclisch, dabei aber nicht aromatisch ausgebildet. Die Ester-bildenden Carbonsäuren können gesättigt und/oder ungesättigt sein, wobei unter ungesättigten Verbindungen hier insbesondere olefinisch ungesättigte Verbindungen zu verstehen sind, die einfach, aber auch mehrfach olefinisch ungesättigt sein können. Olefinisch ungesättigten Komponenten kann zur Einstellung vorgegebener Rheologiewerte besondere Bedeutung zukommen. Bekanntlich sind olefinische längerkettige Verbindungen zur Bildung von Estern niedrigeren Schmelzpunktes geeignet als entsprechende gesättigte Komponenten.

Der bevorzugte Bereich für die Kohlenstoffzahl der Carbonsäuren reicht von 1 bis 36 und insbesondere von 2 bis 36. Aus Gründen der leichten Zugänglichkeit kann eine obere Grenze der Kohlenstoffzahl bei etwa 22 bis 24 liegen. Die Auswahl der jeweiligen Kettenlänge in der Ester-bildenden Carbonsäurekomponente erfolgt - in

Abstimmung mit der Natur der eingesetzten Alkoholkomponente(n) - unter Berücksichtigung der zahlreichen Überlegungen auf die bereits eingegangen wurde und nicht etwa nur den Ester und/oder seine Rheologie unmittelbar sondern auch die insbesondere durch partielle Hydrolyse gebildeten Reaktionsfolgeprodukte betreffen.

Geeignete Alkohole sind wie angegeben sowohl monofunktionelle Alkohole - unter Berücksichtigung der aufgezählten Einschränkungen - als auch polyfunktionelle Alkohole, insbesondere niedere polyfunktionelle Alkohole mit 2 bis 6 C-Atomen und mit bevorzugt maximal 4 Hydroxylgruppen.

Auch die Alkoholkomponenten können dabei natürlichen und/oder synthetischen Ursprungs sein, sie sind geradkettig oder verzweigt und insbesondere im Fall der monofunktionellen Alkohole gesättigt und/oder auch olefinisch ungesättigt. Monofunktionelle Alkohole besitzen insbesondere bis zu 36 C-Atomen, vorzugsweise bis zu etwa 24 C-Atome. Alkoholen mit 6 bis 18, insbesondere 7 bis 15 C-Atomen natürlichen und/oder synthetischen Ursprungs kann nur Ausbildung der Esterölphase besondere Bedeutung zukommen.

Besonders wichtige Esteröle sind im Sinne des erfindungsgemäßen Handelns umweltverträgliche Esteröle wie sie insbesondere in den genannten älteren Anmeldungen P 38 42 659.5, P 38 42 703.6, P 39 07 391.2 und P 39 07 392.0 (D 8523, D 8524, D 8606 und D 8607) geschildert sind. Zur Vervollständigung der Erfindungsoffenbarung werden im nachfolgenden wesentliche Kenndaten solcher Esteröle bzw. Estergemische kurz zusammengefaßt.

Die disperse Esterölphase enthält dementsprechend Carbonsäureester aus wenigstens einer der nachfolgenden Unterklassen:

- a) Ester aus C₁₋₅-Monocarbonsäuren und ein- und/oder mehrfunktionellen Alkoholen, wobei Reste aus einwertigen Alkoholen wenigstens 6, bevorzugt wenigstens 8 C-Atome aufweisen und die mehrwertigen Alkohole bevorzugt 2 bis 6 C-Atome im Molekül besitzen,
- b) Ester aus Monocarbonsäuren synthetischen und/oder natürlichen Ursprungs mit 6 bis 16 C-Atomen, insbesondere Ester entsprechender aliphatisch gesättigter Monocarbonsäuren und ein- und/oder mehrfunktionellen Alkoholen der unter a) genannten Art,
- c) Ester olefinisch ein- und/oder mehrfach ungesättigter Monocarbonsäuren mit wenigstens 16, insbesondere 16 bis 24 C-Atomen und insbesondere monofunktionellen geradkettigen und/oder verzweigten Alkoholen.

Die zuletzt genannten Ester olefinisch ein- und/oder mehrfach ungesättigter Monocarbonsäuren mit wenigstens 16 C-Atomen (c) sind bevorzugt wenigstens einer der nachfolgenden Unterklassen zuzuordnen:

- c1) Ester, die sich zu mehr als 45 Gew.-%, vorzugsweise zu mehr als 55 Gew.-% von zwei- und/oder mehrfach olefinisch ungesättigten C₁₆₋₂₄-Monocarbonsäuren ableiten,
- c2) Ester, die sich zu nicht mehr als 35 Gew.-% von zwei- und mehrfach olefinisch ungesättigten Säuren ableiten und dabei bevorzugt zu wenigstens etwa 60 Gew.-% einfach olefinisch ungesättigt sind.

Ausgangsmaterialien für die Gewinnung zahlreicher in diese Unterklassen fallenden Monocarbonsäuren, insbesondere höherer Kohlenstoffzahl sind pflanzliche und/oder tierische Öle. Genannt seien

Kokosöl, Palmkernöl und/oder Babassuöl, insbesondere als Einsatzmaterialien für die Gewinnung von Monocarbonsäuren des überwiegenden Bereichs bis C₁₈ und von im wesentlichen gesättigten Komponenten. Pflanzliche Esteröle, insbesondere für olefinisch ein- und gegebenenfalls mehrfach ungesättigte Carbonsäuren des Bereichs von C₁₆₋₂₄ sind beispielsweise Palmöl, Erdnußöl, Rizinusöl und insbesondere Rüböl. Carbonsäuren tierischen Ursprungs dieser Art sind insbesondere entsprechende Gemische aus Fischölen wie Heringsöl.

Die Lehre der Erfindung umfaßt ausdrücklich auch und gerade die Verwendung von Monocarbonsäuretriglyceriden und damit insbesondere auch die Verwendung entsprechender Glyceridöle natürlichen Ursprungs. Dabei ist allerdings das Folgende zu berücksichtigen: Natürliche Öle und Fette fallen üblicherweise in einer beispielsweise mit freien Carbonsäuren oder sonstigen Begleitstoffen so stark verunreinigten Form an, daß ihre unmittelbare Verarbeitung in O/W-Emulsionsspülungen der hier betroffenen Art in der Regel ausscheidet. Werden solche natürlichen Einsatzmaterialien in der handelsüblichen Form Wasser-basierten Bohrspülungen zugesetzt, so tritt nahezu schlagartig ein so starkes Schäumen der in Betrieb befindlichen Bohrspülung auf, daß eine ernsthafte Behinderung bis zur Unbrauchbarkeit der Bohrspülung das Ergebnis ist. Anders kann es dann aussehen, wenn gereinigte und/oder synthetisch gewonnene ausgewählte Triglyceride als disperse Ölphase zum Einsatz kommen. Hier kann durchaus auch in diesem Bereich die Lehre der Erfindung verwirklicht werden. Grundsätzlich muß allerdings immer bei solchen Estern höherwertiger Alkohole mit einer nicht unbeträchtlichen Schaumbildungstendenz gerechnet werden. Partialester des Glycerins - die Mono- oder Diglyceride - sind bekanntlich wirkungsvolle Emulgatorkomponenten.

Wie bereits angegeben, eignen sich für die erfindungsgemäßen Zwecke nicht nur vergleichsweise dünnflüssige Esteröle im Sinne der Offenbarung der genannten älteren Anmeldungen der Anmelderin auf dem Gebiet der Invert-Bohrspülungen auf Esteröl-Basis, im Rahmen der O/W-Emulsionsspülungen können insbesondere vergleichsweise zähflüssige Esteröle als disperse Phase von Vorteil sein. Sie sind beispielsweise wertvolle Hilfsmittel zum Verschuß feinsten Poren im Filterkuchen des Bohrschachtes oder aber bei der Inertisierung quellfähigen Gesteins, die Schmierfähigkeit derartiger Esteröle vergleichsweise erhöhter Viskosität auch bei erhöhten Temperaturen im Bohrschacht, insbesondere gerade auch bei abgelenkten Bohrungen ist gegebenenfalls deutlich besser als die vergleichsweise dünnflüssiger Esteröle. Eine Beeinträchtigung der Bohrtechnologie wird durch eine disperse Esterölphase aus vergleichsweise höherviskosen Esterölen nicht ausgelöst, die Rheologie des Gesamtsystems wird durch die geschlossene wäßrige Phase bestimmt. Es kann in diesem Sinne bevorzugt sein, Esteröle als disperse Phase einzusetzen, die eine Brookfield-Viskosität bis etwa 500 000 mPas oder auch darüber, beispielsweise bis 1 Mio. oder auch 2 Mio. mPas besitzen (bestimmt bei Raumtemperatur). Hier liegt eine wichtige Erweiterung gegen die Lehre der genannten älteren Anmeldungen der Anmelderin auf dem Gebiet der Öl-basierten Invert-Bohrspülungen auf Esteröl-Basis.

In einer Ausführungsform der Erfindung kann verzweigt-kettigen Komponenten und insbesondere α -verzweigt-kettigen Alkoholen und/oder Carbonsäuren besondere Bedeutung zukommen. Verzweigungen dieser Art ist bekanntlich einerseits eine Beeinflussung der Rheologie zueigen, üblicherweise wird der gebildete Ester durch eine solche Kettenverzweigung beweglicher. Darüber hinaus kann sich eine solche α -Verzweigung aber auch in Richtung auf eine erhöhte Hydrolysestabilität unter Arbeitsbedingungen auswirken, von der damit erfindungsgemäß Gebrauch gemacht wird.

Die wäßrige Phase

Alle Wassertypen sind zur Herstellung erfindungsgemäßer O/W-Emulsionsspülungen geeignet. Diese können dementsprechend auf Basis Süßwasser als insbesondere auch auf Basis Salzwasser - hier insbesondere Seewasser bei Off-Shore-Bohrungen - aufgebaut sein.

Additive in der Emulsionsspülung

Grundsätzlich kommen hier alle für vergleichbare Spülungstypen vorgesehene Additive in Betracht, deren Zusatz in üblicher Weise mit einem ganz bestimmt angestrebten Eigenschaftsbild der Bohrspülung verbunden ist. Die Additive können wasserlöslich, öllöslich und/oder Wasser- bzw. Öl-dispergierbar sein.

Klassische Additive wasserbasierter O/W-Emulsionsspülungen können sein: Emulgatoren, Fluid-Loss-Additive, Strukturviskosität aufbauende lösliche und/oder unlösliche Stoffe, Alkalireserven, Mittel zur Inhibierung des unerwünschten Wasseraustausches zwischen erbohrten Formationen - z. B. Wasser-quellbare Tone und/oder Salzsichten - und der Wasser-basierten Spülflüssigkeit, Netzmittel zum besseren Aufziehen der emulgierten Ölphase auf Feststoffoberflächen, z.B. zur Verbesserung der Schmierwirkung, aber auch zur Verbesserung des oleophilen Verschlusses freigelegter Gesteinsformationen, bzw. Gesteinsflächen, Desinfektionsmittel, beispielsweise zur Hemmung des bakteriellen Befalls solcher O/W-Emulsionen und dergleichen. Im einzelnen ist hier auf den einschlägigen Stand der Technik zu verweisen, wie er beispielsweise in der eingangs zitierten Fachliteratur ausführlich beschrieben wird, siehe hierzu insbesondere Gray und Darley, aao., Kapitel 11, "Drilling Fluid Components". Nur auszugsweise sei dementsprechend im nachfolgenden zitiert:

Feindisperse Zusatzstoffe zur Erhöhung der Spüldichte: Weit verbreitet ist das Bariumsulfat (Baryt), aber auch Calciumcarbonat (Calcit) oder das Mischcarbonat von Calcium und Magnesium (Dolomit) finden Verwendung.

Mittel zum Aufbau der Strukturviskosität, die gleichzeitig auch als Fluid-Loss-Additive wirken: In erster Linie ist hier Bentonit zu nennen, der in Wasser-basierten Spülungen bekanntlich in nicht modifizierter Form eingesetzt wird und damit ökologisch unbedenklich ist. Für Salzwasserspülungen kommt anderen vergleichbaren Tonen, insbesondere Attapulgit und Sepiolith in der Praxis beträchtliche Bedeutung zu.

Auch der Mitverwendung organischer Polymerverbindungen natürlichen und/oder synthetischen Ursprungs kann beträchtliche Bedeutung in diesem Zusammenhang zukommen. Zu nennen sind hier insbesondere Stärke oder chemisch modifizierte Stärken, Cellulosederivate wie Carboxymethylcellulose, Guargum, Xanthangum oder auch rein synthetische wasserlösliche und/oder wasserdispergierbare Polymerverbindungen, insbesondere von der Art der \star hochmolekularen Polyacrylamidverbindungen mit oder ohne anionische bzw. kationische Modifikation.

Verdünner zur Viskositätsregulierung: Die sogenannten Verdünner können organischer oder anorganischer Natur sein, Beispiele für organische Verdünner sind Tannine und/oder Quebracho-Extrakt. Weitere Beispiele hierfür sind Lignit und Lignitderivate, insbesondere Lignosulfonate. Wie zuvor allerdings angegeben, wird in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung auf die Mitverwendung toxischer Komponenten gerade hier verzichtet, wobei hier in erster Linie die entsprechenden Salze mit toxischen Schwermetallen

wie Chrom und/oder Kupfer zu nennen sind. Ein Beispiel für anorganische Verdünner sind Polyphosphatverbindungen.

Emulgatoren: Für die erfindungsgemäße Lehre sind hier insbesondere zwei Besonderheiten zu berücksichtigen. Es hat sich gezeigt, daß eine stabile Dispergierung von Esterölen sehr viel leichter möglich sein kann als die entsprechende Dispergierung von reinen Mineralölen wie sie nach dem Stand der Technik eingesetzt werden. Hier liegt bereits eine erste Erleichterung. Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß durch eine Partialverseifung der Esteröle unter Mitwirkung geeigneter Alkalireserven beim Einsatz längerkettiger Carbonsäureester wirkungsvolle O/W-Emulgatoren nachgebildet werden und damit zur Stabilisierung des Systems beitragen.

Den unerwünschten Wasseraustausch mit beispielsweise Tonen inhibierende Zusatzstoffe: In Betracht kommen hier die aus dem Stand der Technik zu wasserbasierten Bohrspülungen bekannten Zusatzstoffe. Insbesondere handelt es sich dabei um Halogenide und/oder Carbonate der Alkali- und/oder Erdalkalimetalle, wobei entsprechenden Kaliumsalzen gegebenenfalls in Kombination mit Kalk besondere Bedeutung zukommen kann. Verwiesen sei beispielsweise auf die entsprechenden Veröffentlichungen in "Petroleum Engineer International", September 1987, 32 - 40 und "World Oil", November 1983, 93 - 97.

Alkalireserven: In Betracht kommen hier auf das Gesamtverhalten der Spülung abgestimmte anorganische und/oder organische Basen, insbesondere entsprechende basische Salze bzw. Hydroxide von Alkali- und/oder Erdalkalimetallen sowie organische Basen.

Auf dem Gebiet der organischen Basen ist begrifflich zu unterscheiden zwischen wasserlöslichen organischen Basen -

beispielsweise Verbindungen vom Typ des Diethanolamins - und praktisch wasserunlöslichen Basen ausgeprägt oleophilen Charakters wie sie in der eingangs zitierten älteren Anmeldung der Anmelderin P 39 03 785.1 (D 8543) als Additiv in Invert-Bohrspülschlämmen auf Esteröl-Basis geschildert sind. Gerade die Mitverwendung auch solcher öllöslichen Basen im Rahmen der vorliegenden Erfindung fällt in die neue Lehre. Oleophile Basen dieser Art, die sich insbesondere durch wenigstens einen längeren Kohlenwasserstoffrest mit beispielsweise 8 bis 36 C-Atomen auszeichnen, sind dann allerdings nicht in der wäßrigen Phase sondern in der dispersen Ölphase gelöst. Hier kommt diesen basischen Komponenten mehrfache Bedeutung zu. Einerseits können sie unmittelbar als Alkalireserve wirken. Zum anderen verleihen sie dem dispergierten Öltröpfchen einen gewissen positiven Ladungszustand und führen damit zu erhöhter Interaktion mit negativen Flächenladungen wie sie insbesondere bei hydrophilen und zum Ionenaustausch befähigten Tonen anzutreffen sind. Erfindungsgemäß kann damit Einfluß auf die hydrolytische Spaltung und den oleophilen Verschluß wasserreaktiver Gesteinsschichten genommen werden.

Die Menge der jeweils eingesetzten Hilfs- und Zusatzstoffe bewegt sich grundsätzlich im üblichen Rahmen und kann damit der zitierten einschlägigen Literatur entnommen werden.

Beispiele

Zunächst wird unter Einsatz von handelsüblichem Bentonit (nicht hydrophobiert) mit Leitungswasser unter Einstellung eines pH-Wertes von 9,2 bis 9,3 mittels Natronlauge eine 6 Gew.-%ige homogenisierte Bentonitaufschlämmung hergestellt.

Ausgehend von dieser vorgequollenen wäßrigen Bentonit-Phase werden in aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten - jeweils unter intensiver Durchmischung - die einzelnen Komponenten der Wasser-basierten Esteröl-Emulsion gemäß der nachfolgenden Rezeptur eingearbeitet:

350	g	6 Gew.-%ige Bentonitlösung
1,5	g	technische Carboxymethylcellulose niedrigviskos (Relatin U 300 S9)
35	g	Natriumchlorid
70	g	Esteröl (gemäß der im nachfolgenden gegebenen Definition)
1,7	g	Emulgator (sulf. Ricinusöl "Türkischrot-Öl", soweit nicht anders angegeben)
219	g	Baryt

An den so hergestellten O/W-Emulsionsspülungen werden Viskositätsbestimmungen wie folgt durchgeführt:

Zunächst wird an der Emulsionsspülung bei 50 °C am ungealterten Material die plastische Viskosität (PV), die Fließgrenze (YP) sowie die Gelstärke nach 10 sec und nach 10 min bestimmt.

Anschließend wird die Emulsionsspülung 16 h bei 125 °C im Autoklaven im sogenannten "Roller-Oven" gealtert, um den Temperatureinfluß auf die Emulsionsstabilität zu überprüfen. Danach werden

erneut die Viskositätswerte bei 50 °C bestimmt. In den nachfolgenden Beispielen sind jeweils die Natur des eingesetzten Esteröls, Angaben zum Emulgator, die am ungealterten und am gealterten Material bestimmten Werte und - falls erforderlich - allgemeine Bemerkungen zusammengefaßt.

Beispiel 1

Eingesetztes Esteröl: 2-Ethylhexylester eines C₈₋₁₄-Fettsäuregemisches (im wesentlichen gesättigt).

Türkischrot-Öl als Emulgator.

	ungealtertes Material	gealtertes Material
Plastische Viskosität [mPa·s]	8	14
Fließgrenze [Pa]	19,2	13,4
Gelstärke [Pa]		
10 sec	13,4	9,6
10 min	16,3	23,0

Beispiel 2

Der Ansatz des Beispiels 1 wird wiederholt, jedoch wird auf die Mitverwendung des Emulgators (Türkischrot-Öl) verzichtet.

Die am ungealterten und gealterten Material gemessenen Viskositätswerte sind die folgenden:

27

	ungealtertes Material	gealtertes Material
Plastische Viskosität [mPa·s]	11	10
Fließgrenze [Pa]	16,8	18,2
Gelstärke [Pa]		
10 sec	18,2	16,3
10 min	35,9	24,0

Schon im Frischansatz ist eine leichte Tröpfchenbildung an der Oberfläche festzustellen, nach der Alterung tendiert die Festsubstanz zum Absetzen.

Beispiel 3

Eingesetztes Esteröl: Ölsäureisobutylester

Emulgator: Türkischrot-Öl

Die an der ungealterten und der gealterten Bohrspülung gemessenen Viskositätswerte sind die folgenden:

	ungealtertes Material	gealtertes Material
Plastische Viskosität [mPa·s]	11	13
Fließgrenze [Pa]	18,2	12,9
Gelstärke [Pa]		
10 sec	12,5	9,6
10 min	15,8	18,7

Beispiel 4

Der Ansatz des Beispiels 3 wird wiederholt, als Emulgator wird jetzt jedoch Sojalecithin (Handelsprodukt "Drilltread") in einer Menge von 1,7 g eingesetzt. Die an der ungealterten und gealterten Bohrspülung gemessenen Viskositätswerte sind die folgenden:

	ungealtertes Material	gealtertes Material
Plastische Viskosität [mPa·s]	11	12
Fließgrenze [Pa]	12,5	14,9
Gelstärke [Pa]		
10 sec	12,5	6,2
10 min	8,6	16,3

Beispiel 5

Unter Verwendung von Türkischrot-Öl als Emulgator wird Propylen-glycol-mono-oleat als Esteröl eingesetzt. Es werden die folgenden Viskositätswerte bestimmt.

	ungealtertes Material	gealtertes Material
Plastische Viskosität [mPa·s]	20	14
Fließgrenze [Pa]	20,1	16,3
Gelstärke [Pa]		
10 sec	15,8	12,5
10 min	24,9	24,9

Beispiel 6

Wiederum unter Verwendung von Türkischrot-Öl als Emulgator wird ein Trimethylolpropantrifettsäureester als Esterölphase verwendet. Die am ungealterten und gealterten Material gemessenen Werte sind die folgenden:

	ungealtertes Material	gealtertes Material
Plastische Viskosität [mPa·s]	15	16
Fließgrenze [Pa]	17,7	15,8
Gelstärke [Pa]		
10 sec	13,9	12,9
10 min	20,6	23,0

Beispiel 7

Im Rahmen der Lehre des Beispiels 6 wird ein entsprechender Glycerintrifettsäureester als Esterölphase eingesetzt. Die an der ungealterten und gealterten Emulsionsbohrerspülflüssigkeit bestimmten Werte sind die folgenden:

	ungealtertes Material	gealtertes Material
Plastische Viskosität [mPa·s]	13	12
Fließgrenze [Pa]	8,6	8,1
Gelstärke [Pa]		
10 sec	8,6	6,2
10 min	9,1	5,8

Beispiel 8

Unter Einsatz von Türkischrot-Öl als Emulgator wird der mit n-Hexanol veresterte Rückstand aus der Fettsäuredimerisierung (Monomerkettsäure "Aliphat 47") als Esterölphase eingearbeitet. Die am ungealterten und gealterten Material bestimmten Viskositätswerte sind die folgenden:

	ungealtertes Material	gealtertes Material
Plastische Viskosität [mPa·s]	14	16
Fließgrenze [Pa]	17,2	14,4
Gelstärke [Pa]		
10 sec	12,0	9,1
10 min	12,9	22,5

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Verwendung von Wasser-emulgierbaren, bei Arbeitstemperatur flüssigen oder wenigstens plastisch verformbaren und Flammpunkte von wenigstens 80 °C aufweisenden Estern gesättigter und/oder ungesättigter Carbonsäuren mit bis zu 36 C-Atomen und ein- und/oder mehrwertigen Alkoholen als wenigstens überwiegender Bestandteil der dispersen Ölphase von Wasser-basierten O/W-Emulsions-Bohrspülungen, die für eine umweltschonende Erschließung geologischer Formationen geeignet sind und dabei gewünschtenfalls unlösliche, feinteilige Beschwerungsmittel zur Ausbildung von Wasser-basierten O/W-Emulsionsbohrschlämmen und/oder weitere Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Fluid-Loss-Additive, Netzmittel, Alkalireserven und/oder Hilfsstoffe zur Inhibierung erbohrten Gesteins erhöhter Wasserempfindlichkeit enthalten.
2. Ausführungsform nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die disperse Esterölphase in Mengen von wenigstens etwa 5 Gew.-%, vorzugsweise von wenigstens etwa 8 Gew.-% in der O/W-Spülung eingesetzt wird - Gew.-% bezogen auf die Summe der unbeschwerten Flüssiganteile Esteröl/Wasser - und dabei vorzugsweise nicht mehr als etwa 50 Gew.%, insbesondere nicht mehr als etwa 40 Gew.-% - Gew.-% wie zuvor berechnet - ausmacht.
3. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als disperse Esterölphase wenigstens überwiegend Monocarbonsäureester von ein- und/oder mehrwertigen Alkoholen verwendet werden, die sich im Fall der mehrwertigen Alkoholreste

insbesondere von niederen Alkoholen mit bis zu 4 OH-Gruppen im Molekül ableiten und dabei auch als Partialester vorliegen können.

4. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß Esteröle eingesetzt werden, die sich wenigstens anteilsweise von monofunktionellen Alkoholen derart geringer Flüchtigkeit unter Arbeitsbedingungen ableiten, daß bei einer partiellen Esterspaltung im praktischen Betrieb inhalations-toxikologisch unbedenkliche Spaltprodukte entstehen.

5. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß Ester von monofunktionellen Alkoholen natürlichen und/oder synthetischen Ursprungs und ausgeprägt oleophilen Charakters mit vorzugsweise wenigstens 6, insbesondere wenigstens 8 C-Atomen verwendet werden.

6. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß bei Verwendung oder Mitverwendung von Esterölen auf Basis mehrfunktioneller Alkohole auch Voll- und/oder Partialester wasserlöslicher Polyole, insbesondere Ester von Ethylenglycol, Propylenglycol und/oder Glycerin zum Einsatz kommen.

7. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß Esteröle eingesetzt werden, die Erstarrungswerte (Fließ- und Stockpunkt) unterhalb 0 °C, vorzugsweise unterhalb -5 °C und dabei Flammpunkte von wenigstens 100 °C aufweisen.

8. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß als disperse Ölphase Esteröle verwendet werden, die als geschlossene Ölphase bei 20 °C eine Brookfield-RVT-Viskosität nicht über 1 Mio. mPas aufweisen.

9. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß Esteröle verwendet werden, die wenigstens weitgehend frei sind von toxikologisch bedenklichen Molekülbestandteilen, insbesondere aromatischen Anteilen, wobei sich die bevorzugten Esteröle von geradkettigen und/oder verzweigten Carbonsäuren und vorzugsweise auch entsprechenden Alkoholen ableiten.

10. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Esteröle wenigstens anteilsweise, vorzugsweise wenigstens überwiegend von Carbonsäuren mit bis zu 24 C-Atomen ableiten.

11. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die disperse Esterölphase Carbonsäureester aus wenigstens einer der nachfolgenden Unterklassen enthält:

- a) Ester aus C₁₋₅-Monocarbonsäuren und ein- und/oder mehrfunktionellen Alkoholen, wobei Reste aus einwertigen Alkoholen wenigstens 6, bevorzugt wenigstens 8 C-Atome aufweisen und die mehrwertigen Alkohole bevorzugt 2 bis 6 C-Atome im Molekül besitzen,
- b) Ester aus Monocarbonsäuren synthetischen und/oder natürlichen Ursprungs mit 6 bis 16 C-Atomen, insbesondere Ester entsprechender aliphatisch gesättigter Monocarbonsäuren und ein- und/oder mehrfunktionellen Alkoholen der unter a) genannten Art,
- c) Ester olefinisch ein- und/oder mehrfach ungesättigter Monocarbonsäuren mit wenigstens 16, insbesondere 16 bis 24 C-Atomen und insbesondere monofunktionellen geradkettigen und/oder verzweigten Alkoholen.

12. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß in der dispersen Phase vorliegende Esteröle gemäß Anspruch 11, c) wenigstens einer der nachfolgenden Unterklassen zuzuordnen sind:

c1) Ester, die sich zu mehr als 45 Gew.-%, vorzugsweise zu mehr als 55 Gew.-% von zwei- und/oder mehrfach olefinisch ungesättigten C₁₆₋₂₄-Monocarbonsäuren ableiten,

c2) Ester, die sich zu nicht mehr als 35 Gew.-% von zwei- und mehrfach olefinisch ungesättigten Säuren ableiten und dabei bevorzugt zu wenigstens etwa 60 Gew.-% einfach olefinisch ungesättigt sind.

13. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß in der dispersen Ölphase basische Aminverbindungen ausgeprägt oelophilen Charakters und höchstens beschränkter Wasserlöslichkeit als Additiv mitverwendet werden.

14. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß oleophile Aminverbindungen mitverwendet werden, die wenigstens überwiegend von aromatischen Bestandteilen frei sind und deren Wasserlöslichkeit bei Raumtemperatur nicht mehr als etwa 1 Gew.-% beträgt.

15. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß mit basischen Aminverbindungen als Zusatz gearbeitet wird, die wenigstens einen langkettigen Kohlenwasserstoffrest mit bevorzugt 8 bis 36 C-Atomen aufweisen.

16. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß mit einer dispersen Esterölphase gearbeitet wird,

deren Gehalt an oleophilen Aminverbindungen bis zu 10 Gew.-% beträgt und vorzugsweise im Bereich von etwa 0,1 bis 2 Gew.-% - jeweils bezogen auf Esteröl - liegt.

17. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß mit Esterölen erhöhter Verseifungsstabilität gearbeitet wird, die insbesondere wenigstens eine verzweigte Esterbildende Komponente, vorzugsweise in Form einer α -Verzweigung aufweisen.

18. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß als homogene wäßrige Phase Süßwasser oder gelöste bzw. suspendierte Salze, insbesondere Halogenide und/oder Carbonate der Alkali- und/oder Erdalkalimetalle enthaltendes Wasser eingesetzt wird, das auch gewünschtenfalls modifiziertes Seewasser sein kann.

19. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß anorganische und/oder organische Hilfs- und Zuschlagsstoffe für Wasser-basierte Emulsions-Bohrspülungen bzw. Emulsions-Bohrschlämme mitverwendet werden, die ökologisch und toxikologisch wenigstens weitgehend unbedenklich, beispielsweise frei von löslichen toxischen Schwermetallverbindungen sind.

20. Ausführungsform nach Ansprüchen 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die dispergierten Esteröle zusammen mit bekannten anorganischen und/oder organischen Hilfsstoffen zur Einschränkung der Gesteinshydratation hierzu disponierter mineralischer Schichten verwendet werden.

21. Wasserbasierte O/W-Emulsions-Bohrspülflüssigkeiten, die in einer homogenen wäßrigen Phase eine stabil-disperse Ölphase in

Mengen von etwa 5 bis 50 Gew.-% - Gew.-% bezogen auf die Summe der unbeschwerten Wasser- und Ölphase - gewünschtenfalls zusammen mit gelösten und/oder dispergierten Hilfsstoffen wie Emulgatoren, Fluid-Loss-Additiven, Netzmitteln, feinteiligen Beschwerungsstoffen, Salzen, Alkalireserven und/oder Desinfektionsmitteln enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß der wenigstens überwiegende Anteil der dispersen Ölphase durch wasseremulgierbare, bei Arbeitstemperatur flüssige oder wenigstens plastisch verformbare und Flammpunkte von wenigstens 80 °C aufweisende Esteröle aus gesättigten und/oder ungesättigten Carbonsäuren mit bis zu 36 C-Atomen und ein- und/oder mehrfunktionellen Alkoholen gebildet ist.

22. Emulsionsbohrspülflüssigkeiten nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die disperse Esterölphase wenigstens etwa 8 Gew.-% und vorzugsweise nicht mehr als etwa 40 Gew.-% ausmacht, wobei Anteile der emulgierten Esterölphase im Bereich von etwa 10 bis 35 Gew.-% bevorzugt sind.

23. Emulsionsbohrspülflüssigkeiten nach Ansprüchen 21 und 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Ester-bildenden Alkohole und Carbonsäuren frei sind von ökologisch bedenklichen, insbesondere aromatischen Bestandteilen.

24. Emulsionsbohrspülflüssigkeiten nach Ansprüchen 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Esteröle wenigstens anteilig einer oder mehrerer der nachfolgenden Unterklassen zuzuordnen sind:

- a) Ester aus C₁₋₅-Monocarbonsäuren und ein- und/oder mehrfunktionellen Alkoholen, wobei Reste aus einwertigen Alkoholen wenigstens 6, bevorzugt wenigstens 8 C-Atome aufweisen und die mehrwertigen Alkohole bevorzugt 2 bis 6 C-Atome im Molekül besitzen,

b) Ester aus Monocarbonsäuren synthetischen und/oder natürlichen Ursprungs mit 6 bis 16 C-Atomen, insbesondere Ester entsprechender aliphatisch gesättigter Monocarbonsäuren und ein- und/oder mehrfunktionellen Alkoholen der unter a) genannten Art,

c) Ester olefinisch ein- und/oder mehrfach ungesättigter Monocarbonsäuren mit wenigstens 16, insbesondere 16 bis 24 C-Atomen und insbesondere monofunktionellen geradkettigen und/oder verzweigten Alkoholen.

25. Emulsionsbohrspülflüssigkeiten nach Ansprüchen 21 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß beim Vorliegen von Esterölen der Unterklasse c) diese wenigstens anteilig einer der nachfolgenden Unterklassen zuzuordnen sind:

c1) Ester, die sich zu mehr als 45 Gew.-%, vorzugsweise zu mehr als 55 Gew.-% von zwei- und/oder mehrfach olefinisch ungesättigten C₁₆₋₂₄-Monocarbonsäuren ableiten.

c2) Ester, die sich zu nicht mehr als 35 Gew.-% von zwei- und mehrfach olefinisch ungesättigten Säuren ableiten und dabei bevorzugt zu wenigstens etwa 60 Gew.-% einfach olefinisch ungesättigt sind.

26. Emulsionsbohrspülflüssigkeiten nach Ansprüchen 21 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daß Esteröle auf Basis monofunktioneller, praktisch wasserunlöslicher Alkohole mit ausgeprägt oleophilem Charakter vorliegen.

27. Emulsionsbohrspülflüssigkeiten nach Ansprüchen 21 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß im Esteröl vorliegende Bestandteile

monofunktioneller Alkohole so ausgewählt sind, daß bei einer im Gebrauch partiell auftretenden Esterhydrolyse im praktischen Betrieb inhalations-toxikologisch unbedenkliche Alkohole gebildet werden.

28. Emulsionsbohrspülflüssigkeiten nach Ansprüchen 21 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß in der dispersen Esterölphase basische Aminverbindungen ausgeprägt oleophilen Charakters und höchstens beschränkter Wasserlöslichkeit mitverwendet werden, die von aromatischen Bestandteilen frei sind und vorzugsweise wenigstens einen langkettigen Kohlenwasserstoffrest mit bevorzugt 8 bis 36 C-Atomen aufweisen.

29. Emulsionsbohrspülflüssigkeiten nach Ansprüchen 21 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß auch die üblichen Hilfs- und Zuschlagsstoffe Wasser-basierter Emulsions-Bohrspülflüssigkeiten unter dem Kriterium ökologischer Verträglichkeit ausgewählt und insbesondere frei von toxischen Schwermetallverbindungen sind.

30. Emulsionsbohrspülflüssigkeiten nach Ansprüchen 21 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß sie Zuschlagsstoffe zur Inhibierung der Wasseraufnahme quellfähiger Gesteinsschichten bzw. Tone enthalten.

31. Emulsionsbohrspülflüssigkeiten nach Ansprüche 21 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß sie auf einen pH-Wert im Bereich von etwa neutral bis mäßig-basisch, insbesondere auf den Bereich von etwa 7,5 bis 11 eingestellt sind.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 90/00736

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (If several classification symbols apply, indicate all) *		
According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC		
Int.Cl. ⁵ C 09 K 7/02		
II. FIELDS SEARCHED		
Minimum Documentation Searched ⁷		
Classification System	Classification Symbols	
Int.Cl. ⁵	C 09 K 7, C 10 M 101/04, C 10 M 173/02, C 10 M 105/32	
Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are Included in the Fields Searched *		
III. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT *		
Category *	Citation of Document, ¹¹ with indication, where appropriate, of the relevant passages ¹²	Relevant to Claim No. ¹³
Y	DE, A, 3419415 (H.SCHUR) 28 November 1985, see claims; page 2, lines 5-15; page 4, lines 1-11 ---	1,9,23
Y	US, A, 4631136 (R.W. JONES) 23 December 1986, see column 3, lines 32-68; column 4, lines 1-54; column 5, lines 41-68 ---	1,13-15,18,19
Y	EP, A, 0271943 (SHELL) 22 June 1988, see page 3, lines 3-52; page 4, lines 28-51 ---	1,13-15,18,19
Y	EP, A, 0009746 (BAYER) 16 April 1980, see page 1, lines 1-4; page 4, lines 6-34; page 6, lines 20-28; page 7, lines 5-9,17-24; page 11, lines 8-17 ---	1,3-6,10-12
Y	US, A, 3507792 (C.L. ZURAW) 21 April 1970, see column 1, lines 13-29; column 2, lines 9-60; column 3, lines 39-75; column 4, lines 1-3 ---	1,3-6,9-15
A	---	21,23-28
<p>* Special categories of cited documents: ¹⁰</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>		
IV. CERTIFICATION		
Date of the Actual Completion of the International Search	Date of Mailing of this International Search Report	
3 July 1990 (03.07.90)	31 July 1990 (31.07.90)	
International Searching Authority	Signature of Authorized Officer	
European Patent Office		

II. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT (CONTINUED FROM THE SECOND SHEET)		
Category *	Citation of Document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to Claim No
Y,P	US, A, 4846986 (R.L. TRIVETT) 11 July 1989, see column 3, lines 40-42, 59-68; column 4, lines 1-8; column 5, lines 59-68; column 6, lines 1-16; column 7, lines 56-64	1,6,10-12
A	-----	21,23-28

**ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT
ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.**

EP 9000736
SA 36592

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 20/07/90. The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE-A- 3419415	28-11-85	None	
US-A- 461136		None	
EP-A- 0271943	22-06-88	AU-B- 596251	26-04-90
		AU-A- 8260487	23-06-88
		OA-A- 8786	31-03-89
		US-A- 4828724	09-05-89
EP-A- 0009746	16-04-80	DE-A- 2843473	17-04-80
		JP-A- 55058297	30-04-80
		US-A- 4362635	07-12-82
US-A- 3507792	21-04-70	None	
US-A- 4846986	11-07-89	None	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 90/00736

I. KLASSEIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben) ⁶		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
Int.Cl. ⁵ C 09 K 7/02		
II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE		
Recherchierter Mindestprüfstoff ⁷		
Klassifikationssystem	Klassifikationssymbole	
Int.Cl. ⁵	C 09 K 7, C 10 M 101/04, C 10 M 173/02, C 10 M 105/32	
Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen ⁸		
III. EINSCHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN⁹		
Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung ¹¹ , soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile ¹²	Betr. Anspruch Nr. ¹³
Y	DE, A, 3419415 (H. SCHUR) 28. November 1985 siehe Patentansprüche; Seite 2, Zeilen 5-15; Seite 4, Zeilen 1-11 --	1,9,23
Y	US, A, 4631136 (R.W. JONES) 23. Dezember 1986 siehe Spalte 3, Zeilen 32-68; Spalte 4, Zeilen 1-54; Spalte 5, Zeilen 41-68 --	1,13-15, 18,19
Y	EP, A, 0271943 (SHELL) 22. Juni 1988 siehe Seite 3, Zeilen 3-52; Seite 4, Zeilen 28-51 --	1,13-15, 18,19
<p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen¹⁰:</p> <p>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p>		
IV. BESCHEINIGUNG		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 3. Juli 1990		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts 3. Juli 1990
Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt		Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten H. Daniels

III. EINSCHLAGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)		
Art *	Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP, A, 0009746 (BAYER) 16. April 1980 siehe Seite 1, Zeilen 1-4; Seite 4, Zeilen 6-34; Seite 6, Zeilen 20-28; Seite 7, Zeilen 5-9, 17-24; Seite 11, Zeilen 8-17	1, 3-6, 10-12
	--	
Y	US, A, 3507792 (C.L. ZURAW) 21. April 1970 siehe Spalte 1, Zeilen 13-29; Spalte 2, Zeilen 9-60; Spalte 3, Zeilen 39-75; Spalte 4, Zeilen 1-3	1, 3-6, 9-15
A		21, 23-28
	--	
Y, P	US, A, 4846986 (R.L. TRIVETT) 11. Juli 1989 siehe Spalte 3, Zeilen 40-42, 59-68; Spalte 4, Zeilen 1-8; Spalte 5, Zeilen 59-68; Spalte 6, Zeilen 1-16; Spalte 7, Zeilen 56-64	1, 6, 10-12
A		21, 23-28

**ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 9000736
SA 36592

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 20/07/90.
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE-A- 3419415	28-11-85	Keine	
US-A- 461136		Keine	
EP-A- 0271943	22-06-88	AU-B- 596251	26-04-90
		AU-A- 8260487	23-06-88
		OA-A- 8786	31-03-89
		US-A- 4828724	09-05-89
EP-A- 0009746	16-04-80	DE-A- 2843473	17-04-80
		JP-A- 55058297	30-04-80
		US-A- 4362635	07-12-82
US-A- 3507792	21-04-70	Keine	
US-A- 4846986	11-07-89	Keine	

EPO FORM P0413